

## SM QUARTZ® SAVJETI ZA ČIŠĆENJE KUHINJSKIH ILI KUPAONSKIH PLOČA

### SILK, WAVE I METROPOLIS ZAVRŠNE OBRADU

#### ČIŠĆENJE NAKON OBRADU PLOČE

Nakon što je ploča obrađena, uklonite ostatke s površine tekućom vodom i čistom krpom. Temeljito osušite površinu.

Temeljito očistite radnu plohu raspršivanjem kiselog ili blago alkalnog pH deterdženta, specifičnog za aglomerate kvarcne smole, na površinu i ravnomjerno ga rasporedite neabrazivnom spužvom. Ostavite da djeluje 5 minuta i zatim isperite vodom dok se deterdžent potpuno ne ukloni. Uklonite višak vode krpom i osušite.

Ako nakon čišćenja površina ploče za kuhanje nije homogena, ponovite ciklus ispiranja. Ako ima tragova prljavštine, ponovite čišćenje.

Materijali koji sadrže sedef ne smiju se prati kiselim sredstvima za čišćenje. Korištenje kiselih proizvoda oštećuje površinu sedefa.

#### ZAŠTITNI TRETMANI

Tehničke karakteristike proizvoda serije Metropolis i Wave te onih s brušenom ili brušenom završnom obradom iste su kao i kod materijala sa sjajnom završnom obradom, stoga su otporni na kiseline i ogrebotine, a upijanje tekućina je gotovo nikakvo.

Sve SM QUARTZ® ploče izlaze iz tvornice bez ikakve površinske zaštitne obrade.

S obzirom na veću hrapavost, strukturirane površine mogu se tretirati specifičnim proizvodima za kvarcni aglomerat koji imaju funkciju zaštite od masnih i vodenih mrlja te olakšavaju čišćenje. Na tržištu postoje neutralna zaštita koja ostavljaju izvornu boju nepromijenjenom i toneri koji je oživljavaju.

Ako je ploča za kuhanje namijenjena za kontakt s hranom, preporuča se koristiti tretmane prikladne za kontakt s hranom.

## ČIŠĆENJE NAKON UGRADNJE PLOČE ZA KUHANJE

Tijekom ugradnje, nanošenje silikona na dijelove koji se brtve moraju biti učinjeni s posebnom pažnjom, izbjegavajući prljanje gornje i stražnje strane. Preporučamo ograničiti područje koje treba zalijepiti papirnom ljepljivom trakom.

Za polaganje i ugradnju vrha, preporučljivo je koristiti samo neutralni tip silikona. Uklonite ostatke silikona oštrim strugačem, pazeći da ne zarezete površinu.

Nakon što su svi postupci sastavljanja završeni, pažljivo očistite radnu plohu neutralnim ili blago kiselim deterdžentom specifičnim za nakupine kvarcne smole.

Materijali koji sadrže sedef ne smiju se prati kiselim sredstvima za čišćenje. Korištenje kiselih proizvoda oštećuje površinu sedefa.

Budite oprezni s osjetljivim metalnim dijelovima i drugim materijalima osjetljivim na kiseline.

## REDOVITO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za rutinsko čišćenje SM QUARTZ® površina koristite vlažnu krpu ili papirnati ručnik i, ako je potrebno, malu količinu neutralnog ili blago kiselog pH deterdženta specifičnog za svakodnevno čišćenje aglomerata kvarcne smole.

Proizvod nanesite izravno na površinu i ostavite da djeluje nekoliko sekundi, zatim isperite spužvom i vodom te na kraju temeljito osušite.

U usporedbi sa sjajnim površinama, glatke ili strukturirane lakše se zaprljaju i stoga bilo kakvi ostaci kamenca, otisci prstiju, metalni tragovi i druge vrste mrlja mogu zahtijevati veću pažnju pri čišćenju.

Materijali koji sadrže sedef ne smiju se prati kiselim sredstvima za čišćenje. Korištenje kiselih proizvoda oštećuje površinu sedefa.

Budite oprezni s osjetljivim metalnim dijelovima i drugim materijalima osjetljivim na kiseline.

## MRLJE OTPORNE NA ČIŠĆENJE

Vrhovi izrađeni od SM QUARTZ® nude izvrsnu otpornost na mrlje od najčešće korištenih proizvoda. Međutim, uklanjanje nekih vrsta mrlja može zahtijevati korištenje izvanrednog čišćenja, osobito ako se ne uklone s površine vrha u kratkom vremenu.

U tom slučaju izvršite dubinsko čišćenje gornje strane nanošenjem kiselog ili blago alkalnog pH deterdženta, specifičnog za dubinsko čišćenje aglomerata kvarcne smole na površini, ravnomjerno ga raspoređujući neabrazivnom spužvom (kao što je 3M Scotch-

Brite®). Ostavite da djeluje 5 minuta i zatim isperite vodom dok se deterdžent potpuno ne ukloni. Uklonite višak vode krpom i osušite.

Ako mrlja još uvijek nije potpuno uklonjena, ponovite postupak.

Ako je gornji dio tretiran posvjetljujućim zaštitnim proizvodom, moguće je da je dubinskim čišćenjem također uklonjen tretman, ističući svjetliju zonu, posebno na tamnim površinama.

Kako bi boja površine ponovno bila homogena potrebno je ponovno nanijeti toniranje, po potrebi nakon uklanjanja starog premaza s cijele površine.

Materijali koji sadrže sedef ne smiju se prati kiselim sredstvima za čišćenje. Korištenje kiselih proizvoda oštećuje površinu sedefa.

Budite oprezni s osjetljivim metalnim dijelovima i drugim materijalima osjetljivim na kiseline.

## SPRJEČAVANJE ŠTETE OD TOPLINSKIH PROMJENA I UDARACA

Površina SM QUARTZ® otporna je na toplinu i može podnijeti ograničeno izlaganje normalnim temperaturama kuhanja lonaca, tava i posuđa bez oštećenja.

Iako su SM QUARTZ® površine otpornije na toplinu od bilo koje druge kamene površine, mogu se oštetiti ako su izložene naglim i ekstremnim promjenama temperature. Iz tog razloga, preporuča se uporaba podmetača kako bi se izbjeglo stalno izlaganje SM QUARTZ® površina izvorima topline.

SM QUARTZ® je proizvod otporan na ogrebotine, ali nije otporan na ogrebotine. Stoga se pri korištenju noža uvijek preporučuje daska za rezanje.

## KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI

Izbjegavajte izlaganje SM QUARTZ® površina kemikalijama i otapalima, posebno onima za boje, koji mogu sadržavati trikloretilen i metilen klorid.

Držite podalje proizvode na bazi otapala kao što su aceton ili alkohol, razrjeđivače, deterdžente koji sadrže amonijak ili izbjeljivač, jako alkalne proizvode kao što su amonijak, kaustična soda ili sredstva za čišćenje pećnica, trajne markere ili tintu, abrazivne i mikroabrazivne proizvode u obliku kreme ili praha.

Ako bilo koja od gore navedenih tvari dođe u dodir s površinom, odmah je temeljito isperite vodom.

Iako povremeno izlaganje alkalnim proizvodima neće oštetiti SM QUARTZ® površine, za čišćenje takvih površina ne preporučuju se jako alkalna (visoki pH) sredstva za čišćenje.

Korištenje jako alkalnih deterdženata može ugroziti površinski izgled materijala.

Materijali koji sadrže sedef smiju se prati samo neutralnim deterdžentima. Korištenje kiselih proizvoda oštećuje površinu sedefa.

Budite oprezni s osjetljivim metalnim dijelovima i drugim materijalima osjetljivim na kiseline.

Za operacije polaganja i ugradnje preporučljivo je koristiti samo neutralni tip silikona.

## DETERDŽENTI ZA ČIŠĆENJE TESTIRANI I ODOBRENI OD STRANE R&D LABORATORIJA

Proizvodi za dubinsko čišćenje (kiselu ili blago alkalni pH):

DRAGO PULISAN ANTICALCARE	Guaber S.r.l.
FILAVIA BAGNO	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3	Bellinzoni S.r.l.
QUARTZ CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

Obični proizvodi za čišćenje (neutralni ili blago kiselu pH):

BRIO TOP	Tenax S.p.A.
FILA REFRESH	Fila Industria Chimica S.p.A.
LEM 3*	Bellinzoni S.r.l.
TOP CLEANER	Faber Chimica S.r.l.

\*\*Proizvod s blago alkalnim pH

Napomene: Drago Pulisan Anticalcare, Filavia Bagno, Fila Refresh, Brio Top, Quartz Cleaner, čisto testirano Top Cleaner  
LEM 3 testiran u razrjeđenju 1:10

Proizvodi se moraju koristiti u razrjeđenjima koje je naveo dobavljač.

## ČESTO KORIŠTENI ZAŠTITNI TRETMANI

U nastavku navodimo, čisto indikativno, neke proizvode prikladne za kontakt s hranom koji

se koriste za obradu strukturiranih površina.

Neutralni tretmani:

IDEA HP  
MP 90  
SKUDO

Bellinzoni S.r.l.  
Fila Industria Chimica S.p.A.  
Tenax S.p.A.

Revitalizirajući tretmani:

IDEA QUARTZ  
QUARTZ TONER  
STONE PLUS  
DEEP ENHANCER

Bellinzoni S.r.l.  
Tenax S.p.A.  
Fila Industria Chimica S.p.A.  
Faber Chimica S.r.l.

Napomena: Slijedite upute proizvođača za primjenu tretmana.

**PAŽNJA!** - Ove upute temelje se na našem iskustvu. Iako se trudimo osigurati točnost i potpunost dostavljenih informacija, SANTAMARGHERITA® ne daje jamstvo niti se može smatrati odgovornom za njihovu potpunost, točnost i primjenjivost.